

PINTURAS E IMPRIMACIÓN

SIGMAFAST™ 205 Imprimación / Revestimiento



Imprimación / Revestimiento de dos componentes de **alto espesor epoxy curada con poliamida con fosfato de zinc**

CARACTERÍSTICAS

- ▶ Imprimación / revestimiento epoxi para uso general en exposición atmosférica.
- ▶ Curado rápido
- ▶ Adecuado para la protección del acero y hormigón
- ▶ Fácil aplicación mediante pistola de aire
- ▶ Repintable con la mayoría de productos, epoxi y poliuretanos, de dos componentes
- ▶ Duro, mantiene la flexibilidad a largo plazo.
- ▶ Cojinetes de bolas engrasados para prevenir daño y mejorar su mantenimiento asegurando una vida más larga

DATOS TÉCNICOS	SIGMAFAST™ 205
Número de componentes	Dos
Densidad	1,4 Kg/l (11,7 lb/US gal)
Volumen de sólidos	70 ± 2%
Secado al tacto	3 horas
Intervalo de repintado	Mín: 4 horas Máx: 6 horas
Curado total al cabo de	3 días
Estabilidad del envase	Base: al menos 24 meses cuando se almacena en lugar seco y fresco. Endurecedor: al menos 24 meses cuando se almacena en lugar fresco y seco
Color y brillo	Amplio rango de colores. Satinado